



ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.

REP – Relatório de Ensaios de Produtos n.º **1207030-0/04** Emitido em: 30.08.2012

Solicitante: TUBOLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI
Endereço: Rua Dr. Elton Cesar, 773 – Campos dos Amarais – Campinas - SP
CEP: 13.082-025 **Fone:** (19) 3746-7070 **Fax:** (19) 3746-7071
E-mail: contato@tuboline.com (Carlos)

Fabricante: TUBOLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI

Descrição da amostra: Duto flexível corrugado PEAD – Preto – 680 N – DN 63 ϕ 2”
Código/ referência: --- **Pedido Cliente:** ---
Proposta comercial: 1207030-0 **Ordem de serviço:** 1207030-0/04
Quantidade recebida/ ensaiada: 3 m / 1,5 m **Com lacre:** () **Sem lacre:** (X)
Início/ término dos ensaios: 29.08.2012 / 30.08.2012

Normas utilizadas:

- NBR 15715/ 2009 – Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de energia e telecomunicações – Requisitos.

- Ensaios solicitados: Seções da NBR 15715 / Descrição do(s) ensaio(s)	Incerteza de medição dos ensaios:
4.14 Resistência à compressão	NA

NA: incerteza de medição não aplicável.

Instrumentos utilizados:	Código:
Célula de carga – compressão	CCC 001
Cronômetro digital	CRO 004
Escala milimétrica	ESC 001
Paquímetro digital	PAQ 003
Termo higrômetro	TEH 001

As condições ambientais foram conforme aquelas especificadas nas normas utilizadas.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.
- Os resultados dos ensaios restringem-se somente às amostras descritas acima.
- Este documento foi emitido em duas vias, sendo que, uma delas encontra-se em nossos arquivos.
- **Endereço:** Avenida Víctor Civita, 2064 – Jardim Tereza - Osasco – SP - CEP: 06140-270 – Fone/Fax: (11) 3591-4296
- Fone (11) 3431-4145. **E-mail:** comercial@itensp.com.br - **Site:** www.itensp.com.br


Item da NBR 15715 / Descrição do(s) ensaio(s):


4.14 – Resistência a compressão

	Interpretações
<p>- Comprimento dos corpos de prova: (500 ± 5) mm (3x); - Velocidade de ensaio: 20 mm/minuto.</p> <p>Especificado:</p> <p>- Os dutos corrugados devem suportar uma carga mínima de 680 N, quando submetidos ao ensaio de resistência à compressão. - Após o ensaio, os corpos de prova não devem apresentar fissuras, trincas ou estrangulamentos.</p> <p>- Encontrado:</p> <p>- Corpo de prova nº 01: 695,0 N; - Corpo de prova nº 02: 690,0 N. - Corpo de prova nº 03: 696,0 N. - Não ocorreram fissuras, trincas ou estrangulamentos nos corpos de prova.</p>	A

Observações finais:

Ver no anexo, corpo de prova durante ensaio.


José Elias de Souza Pinto
Supervisor dos Laboratórios
Técnico em Metalurgia


Eng. José A. Seixas
Diretor Técnico
Engº Eletricista - CREA 0601383350

Anexo:



Detalhe: Corpo de prova durante ensaio